AQUAVERN

VERNIS EN PHASE AQUEUSE – POLYVALENT

AVANTAGES :

- Protége et décore efficacement les bétons.
- Protége le support des eaux de ruissellement.
- Valorise le support sans le masquer.
- Protége des U.V.

PROPRIÉTES

- AQUAVERN est constitué d'une résine acrylique renforcée polyuréthanne pour tous travaux de décoration intérieure et extérieur.
- AQUAVERN est une formule spécifique qui permet de répondre à de nombreux problèmes techniques.
- AQUAVERN est un vernis qui protège le support des eaux de ruissellement, des intempéries, de la carbonatation grâce à la haute résistance de la diffusion de CO2…

SUPPORTS

- Peintures anciennes acryliques, Glycéro, Béton, Ciment, Bois, Briques, Plâtres….

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Le support sera Conforme aux recommandations du DTU 59-1 concernant les travaux de peintures des bâtiments.
- Sur Béton FONDS NEUFS : Egrenage, brossage et dépoussiérage soigné. Lavage à Haute Pression si le brossage s'avère insuffisant, séchage.
- Sur Bois : Dégraisser, nettoyer le bois FONDS ANCIENS SAINS : Effectuer un nettoyage sérieux avec FACAD'NET ou DEMOUSS. Rincer abondamment à Haute Pression.
- Laisser sécher quelques jours.

APPLICATION

- En une seule couche : Utiliser pur.
- En Deux Couches : 1ière couche diluée à 10%
- 2ième couche pure
- Brosse ou rouleau anti-goutte.
- Pistolet pneumatique : 10 % d'eau maximum pour les 2 couches.
- Pistolet Airless : 3 % d'eau.
- La température d'application doit être supérieur 5°C avec l'humidité relative de l'air inférieur à 80%.
- La température du support devra être au moins de 5°C et supérieure de 3°C à celle du point de rosée pour éviter toute condensation

NETTOYAGE DU MATERIEL

- Avec de l'eau ou SOLVACRYL.

CARACTÉRISTIQUES à 20°C et 65% HR

Extrait sec en poids : 38 % Viscosité : Thixotrope
Densité : 1.03± 0,05. Teinte : Incolore.
Rendement : 6 à 11 m2/kg/couche soit 90 à 170 g/m². Aspect : Satiné.

Caractéristiques techniques :	**10°C**	**20°C**	**30°C**
Hors poussière	40 mn	30 mn	15 mn
Recouvrables couches supplémentaires	4 h	2 h	2 h

Le stockage doit se faire dans un local tempéré, à l'abri de l'humidité et du gel. Dans ces conditions, AQUAVERN pourra être conservé 1 an dans son emballage d'origine.

CLASSIFICATION
NFT 36005
FAMILLE 1
CLASSE 7 b2

SÉCURITE TRAVAIL ET TRANSPORT :
Non inscrit

Nota : Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation non conforme à nos instructions.

2 Allée du rayon d'or 85660 Saint Philbert de Bouaine. Tél. 02.51.41.97.54 / Fax. 09.56.67.68.05. Email : jmdistribution85@free.fr Port. 06.81.40.41.52