

DECOFF AQ

HUILE DE DÉMOULAGE DILUABLE A L'EAU

AVANTAGES :

- ◆ Supprime l'adhérence des ciments
- ◆ S'applique et protège tous supports
- ◆ S'utilise a froid comme a chaud
- ◆ Permet un fini très lisse
- ◆ Excellent pouvoir couvrant

PROPRIETES

DECOFF AQ supprime l'adhérence des ciments et bétons sur tous supports :

- Moules ou banches métalliques,
- Bois traité ou non,
- Contreplaqué,
- Plastiques...

DECOFF AQ est chimiquement neutre.

DECOFF AQ ne tache pas.

DECOFF AQ :

- S'applique sur coffrages ou moules chauffants, béton étuvé ou non.

Température d'étuvage maxi : 80°C.

- Est stable au écarts de température (-30°C à +80°C)

- N'empêche pas l'accrochage des peintures, vernis, plâtres et enduits.

- Ne laisse ni trace, ni poudrage sur les produits démoulés.

- N'entraîne aucune dégradation des supports sur lesquels il est appliqué.

- possède un fort pouvoir couvrant

UTILISATION

DECOFF AQ s'emploie à raison de 4 à 10 % dans l'eau pour les opérations usuelles de démoulage.

Préparer la solution sur le chantier en fonction des conditions de travail.

Pulvériser uniformément les surfaces à protéger avant chaque coulée de ciment.

Lorsque les coffrages sont mouillés, augmenter la concentration de 1 à 2 %.

Sur des coffrages neufs ou poreux, il est conseillé d'appliquer 2 à 3 jours à l'avance, une solution enrichie en **DECOFF AQ** (environ solution à 20 %).

1 litre de solution couvre de 5 à 10 m2 suivant la porosité du support.

SECURITE D'EMPLOI

Non soumis par l'étiquetage dans le cadre de la santé publique et du transport

Nota : Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation non conforme à nos instructions.